



LABORATÓRIO DE ENSAIO E DESENVOLVIMENTO
RELATÓRIO DE ENSAIO INTERNO

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: MP Multiuso Hypocall

Fabricante: Grantex

Marca: Hypocall

Data do recebimento: 05/03/2023.

Lote: não consta.

Validade: não consta.

Metodologia de ensaios: NBR 15258/21

Quantidade de água: 13,4%

Tempo de maturação:

MÉTODO UTILIZADO
NBR 15258/21

Material de referência

Material	Absorção Média (cm³/4h)	Resistência de Aderência superficial (Mpa)
Substrato Padrão	0,1	3,5

Idade: 28 dias

Idade: 28 dias																					
Peças	CP 1		CP 2		CP 3		CP 4		CP 5		CP 6		CP 7		CP 8		CP 9		CP 10		Tensão média (MPa)
Tipo de ruptura	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	0,60
Porcentagem	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Tensão de aderência MPa	0,70		0,38*		0,69		0,67		0,54		0,44		0,55		0,68		0,62		0,56		

OBSERVAÇÕES

* Valores que se afastam $\pm 30\%$ da média.

Bruno Leonardo

Responsável Técnico

Ian Calisto

Auxiliar Laboratorista

Laboratório Grantex

GR1 INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – Rua Antonio Caiafa – 360 Distrito Industrial – Rio Pomba MG CEP 36180-000

